



## FICHE TECHNIQUE

# KEIM POLYCHRO®-INTÉRIEUR

## 1. DESCRIPTION DU PRODUIT

---

KEIM polyChro-intérieur est die echte Le Corbusier-Farbe – eine besonders hochwertige, samtmatte und farbtönintensive Sol-Silikat-Innenfarbe auf mineralischer Basis, exklusiv gefertigt in den einzigartigen Tönen der Farbklavaturen des Meisters Le Corbusier und qualitätsüberwacht nach den Richtlinien der Les Couleurs Suisse AG als Vertreterin der Fondation Le Corbusier, Paris. polyChro-intérieur verleiht Wänden und Decken eine unvergleichliche Tiefe und Eleganz.

## 2. DOMAINE D'APPLICATION

---

KEIM polyChro-intérieur kann auf allen gängigen Innenwand- und Deckenflächen verarbeitet werden.

Nicht geeignet für:

- surfaces en bois
- surfaces laquées
- supports présentant des efflorescences salines
- peintures à la colle

## 3. PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

---

- excellent pouvoir couvrant
- Profondeur et intensité des teintes inégalées
- écologiquement irréprochable
- surface ultra-mate
- pigments les plus purs
- liant minéral, naturel
- fort pouvoir de diffusion pour un air sain
- anti-fongique et anti-moisissure, car il est naturellement alcalin

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

- Densité: ca. 1,4 - 1,5 g/cm<sup>3</sup>

### CLASSEMENT:

- Classement selon: DIN EN 13300
- Classement selon VOB: Peinture au silicate conforme à la norme NFT 36005 Famille 1 Catégorie 1b1
- Densité du courant de diffusion de vapeur d'eau (valeur V): > 2000 g/(m<sup>2</sup> · d)
- Diffusion de vapeur d'eau (valeur sd): < 0,01 m
- Résistance au frottement humide: Classe 2
- Norme d'essai résistance au frottement humide: EN ISO 11998
- Degré de brillance à 85°: mat profond
- Taille maximale des grains: fin

### 4. INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE

---

#### PRÉPARATION DU SUPPORT:

Bei starkem Streiflicht wird eine Grundierung mit polyChro-fond empfohlen.

#### CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE:

La température ambiante et du support pendant l'application et le séchage doit être  $\geq 5$  °C.

#### PRÉPARATION DU PRODUIT:

KEIM polyChro-intérieur doit être bien mélangé avant utilisation.

#### CONSOMMATION:

environ 0,12 l/m<sup>2</sup>

Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles sont à déterminer avec exactitude par des essais sur chantier.

#### PRÉPARATION:

KEIM polyChro-intérieur kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden (Düse  $\geq 423$  ). Für die Verarbeitung empfiehlt sich hochwertiges Werkzeug.

Grundanstrich: KEIM polyChro-intérieur non dilué ou à diluer avec max. 10 % eau.

Schlussanstrich: Appliquer KEIM polyChro-intérieur non dilué.

#### TEMPS DE SÉCHAGE:

Recouvrable au plus tôt après 12 heures (à 23°C et 50% d'humidité relative). En cas d'humidité relative de l'air et/ou d'épaisseur des couches plus élevées et/ou de températures plus basses, le séchage est retardé en conséquence.

#### NETTOYAGE DES OUTILS:

Nettoyer immédiatement à l'eau.

### 5. CONDITIONNEMENT

---

Quantité par conditionnement	Unité	Type de conditionnement
1	L	seau
2,5	L	seau
5	L	seau
10	L	seau

### 6. STOCKAGE

---

Durée de stockage max.	Conditions de stockage
12 mois	hors gel Garder les récipients hermétiquement fermés au frais protégé de la chaleur et de la lumière directe du soleil

### 7. ÉLIMINATION

---

Pour des informations sur l'élimination, voir la section 13 de la fiche de données de sécurité.

Nomenclature déchets: 08 01 12

### 8. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

---

Se référer à la fiche de données de sécurité. Valeur limite de l'UE pour ce produit .  
Ce produit contient : 0 - 10 g/L de COV.

### 9. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

---

Protéger les surfaces qui ne doivent pas être traitées, notamment le verre, la céramique et la pierre naturelle. Nettoyer immédiatement avec beaucoup d'eau et éliminer les projections sur les surfaces environnantes ou les zones de circulation. Il est interdit de mélanger le matériau avec des produits n'appartenant pas au système ou avec des produits complémentaires appartenant à d'autres systèmes.

### 10. CERTIFICATS & LABELS DE QUALITÉ

---



Les valeurs et propriétés mentionnées sont le résultat d'un travail de développement intensif et d'expériences concrètes. Nos recommandations écrites et orales ont pour but d'aider à la sélection de nos produits et ne constituent pas un rapport juridique contractuel. Plus particulièrement, elles ne libèrent pas l'acheteur et l'applicateur de l'obligation de s'assurer eux-mêmes, avec le soin habituel du secteur, de l'adéquation de nos produits en relation avec l'usage prévu. Les règles générales de la construction doivent être respectées. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications visant à améliorer le produit ou son utilisation. La publication de cette édition rend caduques les éditions précédentes.