



1. DESCRIPTION

polyChro-extérieur-intense est la véritable peinture Le Corbusier - peinture de façade minérale d'aspect mat et d'une profondeur de teintes inégalée, réalisée dans les teintes uniques des claviers de couleurs du Maître Le Corbusier et en conformité avec les directives de qualité de la Fondation Le Corbusier, Paris. polyChro-extérieur-intense donne aux façades une profondeur et une élégance incomparables. polyChro-extérieur-intense est une peinture à base de sol-silice et d'acrylates.

2. DESTINATION

polyChro-extérieur-intense est destinée aux travaux neufs et à la rénovation d'enduits et de peintures organiques bien adhérents et non élastiques ainsi que pour les supports minéraux.

3. PROPRIÉTÉS

- Profondeur et intensité des teintes inégalées
- Pigments rigoureusement sélectionnés
- Aspect mat
- Perméable à la vapeur d'eau
- Ecologique
- Excellente adhérence.

4. CARACTÉRISTIQUES

- Densité : env. 1,2-1,3
- Epaisseur d'air équivalente pour la diffusion de vapeur d'eau : $S_d = \text{env. } 0,07$
- Grande stabilité des teintes : A2.

5. TEINTES

Les teintes originales de la Polychromie architecturale de Le Corbusier fabriquées artisanalement dans l'usine KEIM. Testées et sous licence. Chaque teinte a son propre certificat d'authenticité ! Les teintes suivantes sont disponibles dans la gamme polyChro-extérieur-intense.

32020	32080	32120	4320E	4320M
32030	32081	32130	4320F	4320R
32040	32090	4320A	4320G	4320S
32050	32100	4320C	4320J	4320T
32051	32101	4320D	4320K	4320W

D'autres teintes de la Polychromie architecturale de Le Corbusier peuvent être fournies en polyChro-extérieur.

Attention

Ne pas mélanger avec d'autres produits !

6. APPLICATION DU PRODUIT

Préparation des fonds :

Les supports doivent être adhérents, solides, secs, propres et exempts de poussières et de graisses. Température ambiante d'air et du support pendant la mise en œuvre et le séchage supérieure à 5°C.

Mise en œuvre :

polyChro-extérieur-intense peut être appliqué au rouleau ou par projection Airless (buse 0,79 mm). Utiliser des outils de qualité.

Couche de fond : diluer polyChro-extérieur-intense avec max. 5% de polyChro-dl-intense (0,5 L de diluant pour 10 L de peinture).

Couche de finition : appliquer polyChro-extérieur-intense toujours non-dilué.

Consommation :

Sur support lisse, environ 230 mL de polyChro-extérieur-intense par m² pour 2 couches.

Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles dépendent fortement de l'état du support, de sa capacité d'absorption, de la technique de mise en œuvre et devront être déterminées avec exactitude par essais sur chantier.

Nettoyage des outils :

Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après usage.





7. CONDITIONNEMENT

Seau 10 L et 5 L. Pot de 1 L.

8. STOCKAGE

6 mois en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais, hors gel.

Ne pas exposer en plein soleil et à la chaleur.

9. DESTRUCTION

Code CED : 08 01 11*.

Ne recycler que les emballages vides.

10. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Protéger les surfaces qui ne sont pas à peindre (verre, pierre naturelle, céramique, etc.) par des mesures appropriées. Éliminer immédiatement les éventuelles projections sur les surfaces environnantes et de travail avec beaucoup d'eau. Se protéger les yeux et la peau des éclaboussures. Conserver le produit hors de portée des enfants.

Code Produit : M-DF 01.

Consulter la fiche de sécurité du produit.

Les renseignements techniques qui figurent dans cette fiche ne peuvent en aucun cas se substituer à un descriptif précis établi par nos services techniques.

Les informations délivrées sont le fruit d'un travail de développement approfondi et de nos retours d'expérience de chantiers. Nos recommandations écrites et orales, ont pour objectif de soutenir les utilisateurs dans leur choix de produits et n'ont aucune valeur contractuelle. Elle ne dispensent en aucun cas l'acheteur et l'applicateur de l'obligation de s'informer avec attention au sujet du caractère approprié de nos produits à une utilisation prévue. Les règles de l'Art et DTUs en vigueur devront être respectés. Les modifications liées à l'amélioration des produits ou à leur application nous sont réservées. La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier qu'il s'agit bien de la dernière édition.